



POLYTEC

Эпоксидный наливной пол POLYTEC EC100

Описание материала

Двухкомпонентный эпоксидный состав для выравнивающих и финишных полимерных покрытий на бетон.

Применение

- Устройство колерованных защитных и выравнивающих покрытий на бетонных основаниях или как финишный слой на другие поверхности в складских, производственных, торговых, монтажных помещениях, подземных паркингах, ангарах, лестницах и т.д.
- В качестве защитного слоя в закрытых помещениях для бетонных оснований, цементной штукатурки, эпоксидных шпатлевок и асфальтных покрытий

Особенности

- универсальность в применении
- полуматовая шелковистая поверхность
- высокая механическая и химическая стойкость
- возможность нанесение слоями различной толщины
- отличная адгезия и высокая прочность
- прекрасная совместимость с различными наполнителями
- простота нанесения
- отсутствие растворителей

Технические данные

| Параметры | Ед. измерения | Метод | Значение |
|--------------------------------|-------------------|---|------------------------|
| Тип материала | | Компонент А – Компонент Б – С – кварцевый наполнитель | |
| Цветность | | стандартно RAL | |
| Плотность, не менее | g/cm ³ | DIN 51757 | 1,53 |
| Время жизни, 20 °C | min | внутренняя методика компании | 40 |
| Адгезионная прочность к бетону | MPa | EN ISO 1542 | >2 (разрушение бетона) |
| Прочность на сжатие | MPa | EN ISO 604 | 75 |
| Прочность на изгиб | MPa | EN ISO 178 | 50 |
| Прочность на разрыв | MPa | EN ISO 527 | 27 |
| Твердость по Шору D | ед | DIN 53 505 | 86 |
| Истираемость по Таберу | мг | DIN 53 754 | 65 |

Химическая стойкость

| Реагент | Общий результат по истечении 8 недель |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Вода пресная | Стойко |
| Вода морская | Стойко |
| Авиационные топлива | Стойко |
| Трансформаторные и машинные масла | Стойко |
| Бензин | Стойко |
| Альдегиды | Стойко |
| Спирты | Стойко |
| Жиры | Стойко |
| Кетоны | Нестойко |
| Растворы ПАВ | Стойко |
| Ароматические углеводороды | Стойко |
| 10% молочная кислота | Стойко |
| 10% уксусная кислота | Стойко |
| 20% серная кислота | Стойко |
| 98% серная кислота | Нестойко |
| 20% натрия гидроксид | Стойко |
| 10% натрия гипохлорит | Стойко |
| 1,1,1 Трихлорэтан | Нестойко |

- **Стойко** - полная устойчивость (минимальное понижение (максим 20%) твёрдости Шора, отсутствие пузьрей, адгезия с основанием без изменений, отсутствие / слабое вздутие).
- **Условно стойко** - ограниченная устойчивость (ограниченное понижение твёрдости Шора максимум 40%), отсутствие пузьрей, адгезия с основанием без изменений наблюдаются вздутия.
- **Нестойко** - отсутствие устойчивости (значительное уменьшение твёрдости Шора (более 40%), возможно возникновения пузьрей или ослабление адгезии с основанием, частичное или полное разрушение слоя материала).

Примеры применения

| | |
|--|-----------|
| Толщина слоя | 3,0 мм |
| Грунтование | |
| Эпоксидная грунтовка Polytec EP 100 | 0,3 кг/м2 |
| Упрочнение кварцевым песком | |
| Кварцевый песок Polytec SQ 4 | 1,6 кг/м2 |
| Финишный слой | |
| Эпоксидный покрывной слой Polytec EC 100 | 2,6 кг/м2 |

Способ нанесения

Промежуточный слой укладывать ровно, проводя зубчатым шпателем (6-12мм) под углом 45°. Для деаэрации и уплотнения материала применять игольчатый валик. Присыпку производить на выровненный слой до полного насыщения материала. После отверждения слегка отшлифовать и удалить излишки песка. Заключительный слой накладывать гладким шпателем с последующей прокаткой нейлоновым валиком или наливом с прокаткой игольчатым валиком.

Способ применения

Требования к основанию

Основание должно быть сухое (не более 4% ост. влажности), ровное (не более 4мм на 2 метровой рейке), прочное (прочность на сжатие не менее 20 МПа (М 200), прочность на отрыв не менее 1,5 МПа), не иметь ослабленных участков, цементного молочка, дефектов и трещин.

Подготовка основания

Фрагменты основания с недостаточной прочностью, а также загрязненные маслами фрагменты необходимо удалить механическим способом.

ВАЖНО: необходимо обустройство замков (канавок, проштробленных или пропиленных на глубину и ширину равную тройной толщине покрытия) вдоль стен, деформационных швов, оборудования, колонн, сливных трапов, дренажей и т.д. Замки необходимо тщательно загрунтовать, не заполняя полностью грунтом или ремонтными составами. Замки должны быть заполнены основным составом при его нанесении.

Пропорции смешения

| Пропорции смешения | Компонент А | Компонент Б |
|---------------------|-------------|-------------|
| Весовое соотношение | 100 | 20 |

Подготовка материала

Тщательно перемешать емкость с компонентом А низкооборотной мешалкой (150 – 300 об/мин) со специальной насадкой, затем влить компонент Б в емкость с компонентом А и перемешивать в течение 3-х минут, обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. Затем перелить смесь в чистую емкость и мешать в течение 1 минуты.

Время жизни

| Температура | +10 0C | +20 0C | +30 0C |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Время жизни (нанесенный материал) | 40 | 30 | 20 |

Время отверждения

| Температура | +10 0C | +20 0C | +30 0C |
|-----------------|---------|----------|----------|
| Можно ходить | 24 часа | 12 часов | 10 часов |
| Легкая нагрузка | 6 дней | 3 дня | 2 дня |
| Полная нагрузка | 10 дней | 7 дней | 5 дней |

Условия нанесения

| Условия | |
|--|---|
| Минимальная температура нанесения | +10 °C, но всегда на 3 °C выше точки росы |
| Максимальная температура нанесения | +25 °C |
| Максимальная относительная влажность воздуха | не более 80% |

Временные перерывы между слоями

| Температура | +10 °C | +20 °C | +30 °C |
|-------------|----------|---------|----------|
| Минимум | 16 часов | 8 часов | 5 часов |
| Максимум | 48 часов | 24 часа | 18 часов |

Хранение

Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении при температуре от +15 до +25 °C. Следует избегать непосредственного воздействия солнечных лучей и более низкой температуры хранения (чувствителен к воздействию мороза). При выполнении вышеуказанных условий, срок хранения материала составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Меры предосторожности

- работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении
- не следует допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот, при попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу
- при проведении работ рекомендуется пользоваться специальной одеждой, защитными очками и перчатками

Воздействие на окружающую среду

Компоненты А и Б в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды. Отвердевший состав опасности не представляет.

Очистка инструмента

Неотверженный материал с инструмента можно удалить при помощи следующих растворителей: Р-646, ксиол, ацетон, изопропанол, этилацетат. Затвердевший материал возможно удалить только механически.